

CapaFiXX

Глубоко матовая краска для внутренних работ без содержания консервантов.



Описание продукта

Область применения

Caparol CapaFiXX - укрывистая глубокоматовая тонкослойная краска для стен и потолков внутри помещений. Обладает увеличенным открытым временем - для удобной окраски больших площадей.

Caparol CapaFiXX применяется на все типичные интерьерные основания, как, например, гипсокартон, гипсовые и дисперсионные шпатлевки, минеральные штукатурки, старые прочные дисперсионные краски и обои под окраску.

Свойства

- не содержит консервантов
- обладает увеличенным временем высыхания первого слоя
- обладает высокой диффузионной способностью
- водоразбавляемая, без содержания растворителя
- экологически чистая
- легко наносится

Упаковка

10 л; 2,5 л.

Цвет

Белый.

Caparol CapaFiXX применяется в белом виде, а также колеруется машинным способом в системе ColorExpress или вручную добавлением максимум 10% полнотоновой и колеровочной краски Histolith-Volltonfarbe. При колеровке краски вручную необходимо смешивать все требуемое количество материала между собой во избежание отличий цветовых оттенков. Перед нанесением необходимо проверить краску на точность цветового оттенка.

Применение красителей Histolith-Volltonfarbe гарантирует сохранение характеристики продукта: "без консервантов".

Степень глянца

Глубоко матовая (согласно СТБ EN 13 300)

Хранение

В прохладном месте, но не на морозе.
Гарантийный срок хранения невскрытой оригинальной упаковки 24 месяца. После вскрытия упаковки краску необходимо использовать, т.к. продолжительный срок хранения уже не может быть гарантирован из-за отсутствия в продукте консервантов.

Технические параметры

Технические параметры по СТБ EN 13 300:

При колеровке возможны несущественные отклонения технических данных.

- Влажное истирание (истираемость): Класс 3 согласно СТБ EN 13 300.
- Степень контрастности (укрывистость): 2 класс укрывистости при расходе 130-150 мл/м²
- Максимальная величина зерна: < 100 мкм
- Плотность: Ок. 1,35 г/см³



Замечание

Область применения в соответствии с технической информации номер 606

Внутр. 1	Внутр. 2	Внутр. 3	Наружн. 1	Наружн. 2
+	+	-	-	-
(-) не подходит/ (0) условно подходит / (+) подходит				

Применение

Подходящие подложки

Основания должны быть прочными, сухими, без загрязнений и разделяющих веществ. При подготовке оснований и проведении малярных работ необходимо соблюдать основные требования ТКП 45-1.03-311-2018 «Отделочные работы. Основные требования» (Беларусь).

Подготовка подложки

Минеральные штукатурки растворных групп Р II и Р III:
прочные штукатурки с нормальной впитывающей способностью покрывать без предварительной обработки. Крупнопористые, имеющие легкую осыпь песка, впитывающие штукатурки прогрунтовать Sylitol 111 Konzentrat, OptiGrund E.L.F или CapaSol Tiefgrund.

Гипсовые штукатурки группы Р IV:
Гипсовые штукатурки со спеками зашлифовать и обеспылить. Нанести грунтовочное покрытие CapaSol Tiefgrund.

Гипсокартон:
Сошлифовать шпатлевочные gratы и заусеницы. Нанести грунтовку CapaSol Tiefgrund. Листы гипсокартона с пигментными пятнами водорастворимых ингредиентов предварительно прогрунтовать Caparol AquaSperrgrund.

Бетон:
Удалить возможные разделяющие вещества, такие как мелящие и осыпающиеся субстанции.

Силикатный кирпич и песчаник:
окрашивать без предварительной обработки.

Прочные лакокрасочные покрытия, обладающие несущей способностью:
Матовые лакокрасочные покрытия с низкой впитывающей способностью окрашивать без предварительной подготовки. Глянцевым поверхностям лаковых и эмалевых покрытий придать шероховатость. Нанести грунтовочное покрытие Caparol-Haftgrund.

Непрочные покрытия:
Непрочные лакокрасочные покрытия или штукатурки на основе искусственных смол удалить без остатка. Прогрунтовать материалом OptiGrund E.L.F. или CapaSol Tiefgrund. Покрытия минеральными красками без несущей способности удалить механическим способом без остатка и обеспылить. Нанести грунтовочный слой Tiefgrund TB или OptiGrund E.L.F.

Клеевые краски:
Основательно смыть. Прогрунтовать Caparol-Tiefgrund TB.

Пораженные плесенью поверхности:
Плесневые и грибковые отложения смыть водой. Поверхности обработать с помощью Capatox и дать хорошо высохнуть. Нанести грунтовочное покрытие продуктом FungiGrund. При сильно пораженных поверхностях финишное покрытие выполнять с помощью Indeko-W или Fungitex-W. При этом соблюдать законодательные и ведомственные предписания (например, порядок применения биологически активных и опасных веществ).

Поверхности с пятнами никотина, разводами, копоти или жира:
Никотиновые загрязнения, а также копоть или жировые пятна смыть водой с добавлением жирорасщепляющих бытовых моющих средств и дать хорошо высохнуть. Высохшие водные разводы очистить щеткой сухим способом. Нанести изолирующее грунтовочное покрытие Caparol AquaSperrgrund. На сильно загрязненных поверхностях финишное покрытие выполнить Aqua-inn N°1.

Дерево и древесные материалы:
Покрывать водоразбавляемой и экологичной акриловой или усиленной полиуретаном эмалью серии Capacryl, Capalac Aqua.

Мелкие дефекты:
После соответствующих подготовительных работ зашпатлевать с помощью Caparol-Akkordspachtel и при необходимости прогрунтовать краской Caparol CapaFiXX, разбавленной 10% воды.

Метод нанесения	Предназначена для нанесения кистью, валиком или способом безвоздушного напыления (Airless). Безвоздушное нанесение: Угол напыления: 40° Форсунка: 0,019-0,021" Давление: 160–170 бар Рабочие агрегаты и инструмент промыть водой сразу после применения.
Структура покрытия	■ Грунтовочное покрытие материалом СараFiXX, разбавленным макс. 5% воды, ■ Заключительное покрытие СараFiXX, разбавленным макс. 5% воды. ■ Для особенно контрастных или неравномерно впитывающих оснований рекомендуется предварительно применить пигментированную грунтовку Caparol Haftgrund.
Расход	ок. 120-130 мл/м² на один слой на гладкой поверхности. На шероховатых основаниях соответственно больше. Точный расход определяется путем пробного нанесения.
Условия применения	Нижний температурный предел при обработке и высыхании: температура воздуха и основания должна быть выше +5 °С.
Сушка/время сушки	При +20 °С и относительной влажности воздуха 65 % через 4-6 часа высыхает на поверхности и готова к последующей обработке, полное высыхание прим. через 8-12 часов. Подвергать поверхность чистке и нагрузке можно не ранее чем через 3-4 сут. При более низкой температуре и высокой влажности время высыхания соответственно увеличивается.

Замечание

Внимание (Информация по состоянию техники при печати)	Хранить в недоступном для детей месте. Работы производить при достаточной вентиляции. При работе с продуктом не принимать пищу и напитки, не курить. При контакте с кожей или глазами немедленно тщательно промыть водой. Не допускать попадания в канализацию, почву, водоем! При нанесении распылением избегать вдыхания паров и аэрозоля. Сразу смыть брызги материала с лакированных, стеклянных, керамических, металлических поверхностей и поверхностей из натурального камня.
Утилизация	Во вторичную переработку сдавать только пустую тару. Жидкие остатки материала могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе, высохшие остатки материала могут быть утилизированы как высохшие краски или как бытовой мусор.
Предельная концентрация летучих органических соединений (ЛОС) для Евросоюза	Для продуктов данной категории A/a: 30 г/л с 2010 года. Этот продукт содержит менее 1 г/л ЛОС.
Giscode	BSW10
Код продуктов ЛКМ	M-DF01
Декларация состава	Дисперсия на основе полистиролакрилата, карбонат кальция, диоксид титана, силикаты, вода, функциональные добавки.
Техническая консультация	Ввиду многообразия оснований и конкретных технических условий покраски на объекте в данном печатном издании все они не могут быть оговорены. В случае обработки основания, которое не включено в данную техническую информацию требуется обращаться за консультациями к нам или к сотрудникам сбыта. Мы с удовольствием подробно проконсультируем Вас по конкретным условиям объекта.



Розничные продажи:

Салон PREMIUM Decor
 220089, Минск, пр.Дзержинского, 9, пом.1002
 тел.: +375 (17) 366-65-65, моб.+375 (29) 114-55-77
 факс: +375 (17) 366-38-38
info@premium-decor.by
www.premium-decor.by www.loft-style.by



Оптовые и объектные продажи:

ООО «СтройМАСТЕРком»
 220089, Минск, пр.Дзержинского, 9, пом.1001
 тел.: +375 (17) 366-36-36, моб.+375 (29) 101-44-54
 факс: +375 (17) 366-38-38
info@stroymasterkom.by
www.stroymasterkom.by